

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TERMOKOL 2039

клей для личкування торців

ОПИС

TERMOKOL 2039 — це клей-розплав для личкування торців декоративними паперовими плівками.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Клей призначений для личкування дерева та матеріалів на основі дерева декоративними паперовими плівками в ситуаціях, коли потрібно зменшити кількість клею, що наноситься. Клейові шви прозорі та термостійкі.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хімічна основа	співполімери ЕВА
В'язкість за температури 200 °C (ASTM D 3236)	прибл. 5000 мПа·с
В'язкість за температури 170 °C (ASTM D 3236)	прибл. 10 000 мПа·с
Температура плавлення (виміряно відповідно до стандарту ASTM E-28, методом кільця та кулі)	90–95 °C
Колір	прозорий (жовтуватий)
Маркування	не підлягає маркуванню відповідно до законодавства щодо небезпечних матеріалів

НАНЕСЕННЯ

Перед нанесенням клей повинен досягти робочої температури. За нижчої робочої температури не вдасться досягти якісного склеювання, а за вищої температури, що підтримується протягом певного часу, клей буде пошкоджений. У разі тривалих перерв або простоїв рекомендується знизити робочу температуру до 150 °C.

Зважаючи на те, що термостат може показувати хибну температуру, рекомендується періодично перевіряти температуру клею на валику.

Матеріал основи має бути сухим, вільним від пилу та акліматизованим до кімнатної температури (мін. 18 °C). Слід уникати протягів.

Дотримуйтесь інструкцій виробника верстата.

Якість склеювання залежить від робочих умов, обраного верстата, режиму роботи, структури паперу тощо.

Оптимальні умови склеювання:

температура приміщення й матеріалів	18–25 °C
відносна вологість	50–60 %
вміст вологи в деревині	8–10 %
робоча температура валиків	170–200 °C
кількість нанесення	40–100 г/м ² ;
швидкість подачі	мін. 20 м/хв

Кількість нанесення залежить від якості деревної панелі й товщини плівки.

Значне відхилення від вищезазначених робочих умов призведе до неякісного склеювання.

ЧИЩЕННЯ

Плавильні посудини необхідно регулярно чистити. Надмірне накопичення нагару знизить ефективність роботи нагрівачів та погіршить теплопередачу. Для видалення залишків клею з холодної посудини рекомендуємо використовувати суміш дихлорометану і толуолу в співвідношенні 1:1.

ПАКУВАННЯ

пластикові мішки

вага нетто 25 кг

ЗБЕРІГАННЯ

Клей TERMOKOL 2039 слід зберігати в прохолодному сухому місці за температури, що не перевищує +25 °C, якомога далі від джерел тепла. Термін придатності клею за умови правильного зберігання — не менше ніж 3 роки.

Інформація, викладена в цьому документі, зокрема рекомендації щодо використання та нанесення нашої продукції, базується на наявному обсязі знань, результатах лабораторних випробувань і практичному досвіді.

Ми гарантуємо сталу якість нашої продукції за умови дотримання наших технічних умов. Наш відділ нанесення надає технічні рекомендації без будь-яких зобов'язань. Це не звільняє покупця від самостійної перевірки нашої продукції на придатність до передбаченого застосування та процесу нанесення. Перевірку необхідно провести повторно, якщо матеріали були змінені або придбані в іншому місці.

Ми не беремо на себе жодної відповідальності щодо вищезазначеної інформації або щодо будь-яких рекомендацій, наданих усно, оскільки різні матеріали, що використовуються разом з нашою продукцією, а також умови роботи перебувають поза нашим контролем.