



TERMOKOL PUR 2513

реактивний термоплавкий клей на основі поліуретанових полімерів.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт використовується для лічування деревини та деревних матеріалів з просоченням паперовою фольгою, фанерою, CPL і ПВХ плівкою. Після затвердіння продукт показує відмінну силу зчеплення, дуже високу температурну та холодостійкість, а також водостійкість і стійкість до хімічних речовин. Підходить для застосування насадкою і роликком.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язкість при 120 ° C (ASTM D 3236) 20 000 - 35 000 мПа · с
Температура застосування 110 ° C - 160 ° C
Відкритий час 30 - 50 сек.
Час затвердіння 2 - 3 дні
Колір натурально-бежевий
Маркування містить ізоціанат, див. Матеріал безпеки, технічна специфікація

ЗАСТОСУВАННЯ

Перед наклеюванням клей необхідно нагріти до температури нанесення 110 - 160 ° C. Попередній прогрів матеріалу перед застосуванням покращує якість зчеплення. Після належного попереднього прогріву адгезив глибоко проникає у волокнистий матеріал і зміцнює його. Клей наноситься традиційним обладнанням для гарячого розплаву.

Кількість нанесення:

Плівка ПВХ: 40 - 60 г / м²

Декоративна паперова плівка і CPL: 50 - 70 г / м²

Шпон: 80 - 120 г / м²

Після нанесення клею на матеріали їх слід притиснути. Остаточне затвердіння досягається через 2-3 дні в залежності від вологості, температури і субстратів.

ОЧИЩЕННЯ

До затвердіння розплавлювач, шланг і систему нанесення можна очистити від клею очищувачем TERMOKOL PUR CL 01.

ПАКУВАННЯ

картридж в алюмінієвій фользі 2 кг

відро 20 кг

барабан 200 кг

інша упаковка за запитом

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці в сухому і прохолодному місці при температурі 10 - 30 ° C. Продукт реагує з вологою. Реакція з вологою призводить до зміни плавкості продукту. Термін придатності за умов правильного зберігання клею – не менше одного року.

Інформація, викладена в цьому документі, зокрема рекомендації щодо використання та нанесення нашої продукції, базується на наявному обсязі знань, результатах лабораторних випробувань і практичному досвіді. Ми гарантуємо якість нашої продукції за умови дотримання наших технічних умов. Наш відділ нанесення надає технічні рекомендації без будь-яких зобов'язань. Це не звільняє покупця від самостійної перевірки нашої продукції на придатність до передбаченого застосування та процесу нанесення. Перевірку необхідно провести повторно, якщо матеріали були змінені або придбані в іншому місці.

Ми не беремо на себе жодної відповідальності щодо вищезазначеної інформації або щодо будь-яких рекомендацій, наданих усно, оскільки різні матеріали, що використовуються разом з нашою продукцією, а також умови роботи перебувають поза нашим контролем.